

# Goldreduzierte Gusslegierung für Kronen, Brücken und Goldfüllungen

nach DIN EN ISO 22674 auf Gold-Basis



**TRENDGOLD**<sup>®</sup>  
Dental-Legierungen

**G**

**CE 0123**

**Gewicht**

**g**

**LOT**

**Made in Germany**



**Trendgold  
Binder Dental GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 41  
49124 Georgsmarienhütte  
Telefon (054 01) 4 80 80  
Telefax (054 01) 48 08 28  
www.trendgold.com**

## Technische Daten

Stand 1/2016

Legierung	Typ 4	Farbe	Massenanteile in %*													Vorwärm- temperatur d. Gussformen °C	Schmelz- intervall °C
			Au	Ag	Pd	Pt	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Rh	Ga	Fe			
Trendgold G	extra- hart	gelb	59,2	22,9	4,4	-	13,0	-	x	-	x	-	-	-	700	900-940	

Gieß- temperatur °C	Vickershärte HV 5		Dehngrenze R <sub>p0,2</sub> in MPa		Bruchdehnung %		E-Modul N/mm <sup>2</sup>	Dichte g/cm <sup>3</sup>
	s	a-s	s	a-s	s	a-s		
1090	270	290	760	790	12	10	100.000	13,8

Lote (Arbeitstemperatur): Hauptlot: Trendgold Lot 1 800 – Nachlot: Trendgold Lot 2 750

Als Flussmittel können handelsübliche Produkte namhafter Hersteller verwendet werden.

Aushärten: 15 Min. bei 400 °C, abkühlen lassen.

s = Selbstaushärtung • a-s = ausgehärtet aus dem Zustand s

\* Alle Massenanteile ≤ 1 % sind mit x gekennzeichnet.

Die Summe der aufgeführten Massenanteile ergibt 100 %.



# Beschreibung und Verarbeitungshinweise

## Trendgold G C€0123

Goldreduzierte-Gusslegierung, extrahart (4)  
Nach DIN EN ISO 22674 auf Gold-Basis

### Beschreibung

**Trendgold G** - goldreduzierte, gelbe Gusslegierung.

**Trendgold G** - palladium- und kupferhaltig.

**Trendgold G** - nickel- beryllium- cadmiumfrei.

**Trendgold G** - wird in rechteckigen Gussplättchen geliefert.

### Anwendungsbereich

Für Kronen, Teleskope, Stege, Brücken, Goldfüllungen.

**Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei erwiesener Überempfindlichkeit auf die in der Legierung enthaltenen Metalle.

**Wechselwirkungen:** Bei Verwendung unterschiedlicher Legierungsgruppen können galvanische Effekte auftreten.

**Maßnahmen:** Okklusale und approximale Kontakte unterschiedlicher Legierungstypen vermeiden.

### Verarbeitungshinweise

#### 1. Modellieren:

Die Wachsmodellation des zu gießenden Metallgerüstes erfolgt im verkleinerten Maßstab zur späteren

**Kunststoffverblendung.** Die Mindestwandstärke darf mit 0,3 mm nicht unterschritten werden.

Bei Brückenpfeilerkronen sind 0,4 mm empfohlen.

#### 2. Gusskanäle:

Direktanstiftung: Bei Kronen und Gussfüllungen: 3,5 mm Ø  
Bei Brücken: 3-4 mm Ø

Balkenguss: Zuführung und Versorgungs kanal 4,0 mm,  
Anstiftung: 2,5 – 3,0 mm.

**Wichtig: Position der Gussobjekte in der Gussmuffel außerhalb des Muffelwärmezentrums.**

#### 3. Einbettmassen:

Es können sowohl gipsgebundene als auch phosphatgebundene Einbettmassen verwendet werden.

#### 4. Wachsaustreiben:

Konventionell: 7°C/Min. auf 280°C/60 Min. - 7°C/Min.  
580°C/30 Min. - 7-10°C/Min. auf Endtemperatur 700° C.  
**oder**  
Speedverfahren.

#### 5. Haltezeiten:

Bei 700°C Gussmuffel (3x): 60 Min.  
Gussmuffel (6x): 90 Min.

#### 6. Gießen:

Die Gießtemperatur beträgt 1090°C. Der Anteil von Neumetall muss mindestens 1/3 betragen. Legierung erst begeben, wenn Ofen und Tiegel die Gießtemperatur erreicht haben.

**Tiegel: Keramik- oder Graphittiegel anwendbar. Empfohlen sind Keramiktiegel.**

#### 7. Abkühlen/Ausbetten:

Nach dem Gießen die Gussmuffel auf Raumtemperatur abkühlen lassen, anschließend ausbetten.

#### 8. Aushärten:

Die Legierung ist durch langsames Abkühlen selbsthärtend.

Eine zusätzliche Wärmebehandlung ist möglich bei 400°C 15 Min., danach langsames Abkühlen

#### 9. Ausarbeiten:

**Bei der Ausarbeitung entstehen Stäube. Atem- oder Schutzmaske tragen und Absaugeinrichtung einschalten!**

Verwenden Sie ausschließlich Hartmetallfräser.

#### Für Kunststoffverblendungen:

Die Gerüste mit Aluminiumoxyd, Körnung 110-125 µm bei 2 bar Druck abstrahlen.

Anschließend die Gerüste mit einem Dampfstrahlgerät reinigen.

Die Konditionierung der zu verblendenden metallischen Oberflächen, richten sich nach Angaben des Herstellers für Kunststoff-Verblendmaterialien.

#### 10. Löten:

Lote (Arbeitstemperatur):

**Hauptlot: Trendgold Lot 1 800**

**Nachlot: Trendgold Lot 2 750**

Als Flussmittel können handelsübliche Produkte namhafter Hersteller verwendet werden.

#### 11. Polieren:

Die Politur der Gerüste erfolgt mit Paste, Filz und Bürsten.

