TREND GOLD®
Binder Dental GmbH

Technisches Datenblatt

Produkt:	**Trendkeramik Opaker**

Zusammensetzung:

Komponente	Angaben in [Gew. %]
SiO_2	30 - 42
Al_2O_3	7 - 12
K_2O	5 - 10
Na_2O	3 - 6
+ Zusätze: CaO, BaO, F, CeO_2, B_2O_3, LiO_2, TiO_2	< 2
+ Pigmente	0.1 – 25.0